

- FERNÁNDEZ-POSSE, M.^a D., y MARTÍN, C. (1991): «El Calcolítico y la Edad del Bronce en la Meseta». Boletín de la asociación española de amigos de la Arqueología. Números 30-31, 75-85.
- LULL, V. (1983): La «cultura» de El Argar. Madrid.
- MONTERO, I., RODRÍGUEZ, S., Y ROJAS, J. M. (1990): Arqueometalurgia de la provincia de Toledo: Minería y recursos minerales de Cobre. Toledo.
- MONTERO, I. (1992): La actividad metalúrgica en la Edad del Bronce del Sudeste de la Península Ibérica: Tecnología e interpretación cultural. Trabajos de prehistoria n.º 19, 189-215.
- NÁJERA, T. (1981): La Edad del Bronce en la Mancha Occidental. Resumen de Tesis Doctoral. Granada.
- Mapa geológico de España. Explicación de la hoja 8-11. E. 1:50.000. Alcaraz. IGME, 1980.
- Mapa metalogenético de España. Hoja 71. E. 1:200.000. Villacarrillo. IGME, 1974.

TABLA 1: MINERALES DE LA CASILLA DEL POZO (ALCARAZ)
ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
(% EN PESO)

ANÁLISIS	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Ag	Sn	Sb	Pb
PA3196A1	0.887	nd	98.17	nd	nd	nd	nd	0.008	nd
PA3196A2	1.673	0.550	97.16	nd	nd	nd	nd	tr	nd
PA3196B	1.880	0.888	90.53	nd	6.207	0.020	nd	0.016	nd
PA3196C	2.118	1.549	93.90	nd	1.710	nd	nd	0.011	nd
PA3196D	3.006	nd	94.14	nd	2.338	0.012	nd	0.010	nd
PA3196E	4.324	0.391	93.70	nd	1.515	0.018	tr	0.052	nd
PA3368A	4.842	0.421	91.81	nd	2.141	0.001	0.062	0.026	0.227
PA3368B	1.434	tr	95.55	nd	2.893	0.017	tr	0.011	nd
PA3368C	1.199	nd	96.45	nd	2.266	tr	0.059	0.022	nd
PA3368D	3.569	nd	96.17	nd	nd	nd	tr	0.024	nd
PA3368E	1.386	0.491	94.01	nd	4.051	0.022	nd	0.014	nd
PA3368F	2.226	nd	95.31	nd	2.441	tr	nd	0.019	nd
PA3369A	2.275	0.337	93.64	nd	2.627	0.043	nd	0.037	0.496
PA3369B	5.748	nd	94.09	nd	tr	tr	nd	0.032	nd
PA3369C	1.412	0.131	97.58	nd	nd	nd	nd	0.035	nd
PA3369D	2.038	nd	97.74	nd	tr	nd	0.140	0.015	nd
PA3369E	7.368	nd	92.15	nd	nd	nd	nd	0.039	nd
PA3369F	1.331	0.852	94.40	nd	3.196	0.028	0.213	0.035	nd
PA3370A	3.533	0.326	94.47	nd	1.393	0.026	0.054	0.037	nd
PA3370B	6.955	0.551	89.54	nd	3.033	0.037	0.088	0.061	nd